

1K EPOXY PRIMER SPRAY

Všestranný primer a antikoroziční ochrana

CHARAKTERISTIKA:

1K EPOXY PRIMER SPRAY je všestranný primer a antikoroziční ochrana poskytující excelentní přilnavost k plechu, nerez, hliníku, eloxovanému hliníku a další materiálům. Velmi rychle zasychá a díky speciálnímu aplikátoru jej lze plynule aplikovat jak vodorovně, tak svisle (pootočením ústí trysky o 90°) a regulovat množství aplikovaného produktu (pootočením páčky na zadní straně trysky směrem doprava nebo doleva). Je přelakovatelný všemi typy barev, lze jej nanášet „mokro na mokro“ a má vynikající izolaci proti vzdušné vlhkosti. Je vhodný pro bodové a drobné opravy. Je také aplikovatelný na staré laky, na laminát a předem ošetřené plasty.

APLIKACE:

1K EPOXY PRIMER SPRAY se používá ve strojírenství, v autoservisech, klempířských dílnách, kovovýrobě apod. jako rychlá, 100% účinná antikoroziční základová barva/primer. Je nedílnou součástí přípravy povrchů (konstrukce, díly, sestavy, plochy apod.) před dalšími operacemi (např. barvení a lakování).

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Povrch aplikace musí být čistý, odmaštěný a suchý. Na odmaštění použijte **SOFT CLEANER (Art.Nr.: CH80079)**. Odmašťovač nechte úplně odvětrat.
2. Z kovových povrchů odstraňte veškerou korozi.
3. Pro lepší přilnavost zdrsňte povrch (hrubost P80 až P400).
4. Protřepejte dobře sprej po dobu 2 minut.
5. Nastavte aplikační trysku na požadované množství materiálu.
6. Aplikujte 1 až 2 vrstvy ze vzdálenosti cca 25 cm.
7. Mezi vrstvami nechejte produkt vždy odvětrat 3 - 5 minut.
8. Doba zasychání závisí na tloušťce vrstvy, vlhkosti vzduchu a okolní teplotě cca 12 až 15 min, v lakovací peci 8 až 10 min (15 až 60 min u stěrkových tmelů).
9. Po aplikaci vyčistěte trysku odstříknutím spreje hlavou dolů.

SPECIFIKACE:

Konzistence: aerosol // **Barva:** šedá
Zápach: po ředidlech // **Zápalná teplota:** 240 °C
Bod vzplanutí: <0 °C // **Hustota:** 0,82 g/cm³
Obsah VOC: 683,4 g/l (83,84 %)
Obsah neprchavých složek: 16,0 %

SKLADOVÁNÍ:

10 let na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.



NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
1K EPOXY PRIMER SPRAY	CHEP1K	400 ml	CH80027	3208 9019

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU